

H 75013

Blockbitumen B 105/25

Produkt	Lösemittelfreie Bitumenklebemasse
Produktnorm	EN 13304
Anwendung	Heißklebemasse für die Verklebung von Bitumenbahnen
Verarbeitung	Gieß- und Einrollverfahren (Heißklebeverfahren)
Verpackung	Blöcke im Faltkarton zu je ca. 22 kg, 21 Blöcke pro Palette

Produkteigenschaften	Prüfverfahren		Wert
	Klassifikation	Einheit	
Farbe			schwarz
Dichte	EN ISO 3838	g/cm³	1,0 – 1,1
Nadelpenetration bei 25°C	EN 1426	°C	20 - 40
Erweichungspunkt Ring & Kugel	EN 1427	°C	100 - 110
Brechpunkt	EN 12593	°C	≤ -10
Flammpunkt (Cleaveland)	EN ISO 2592	°C	≥ 250

Die angegebenen Werte basieren auf einer statistischen Qualitätskontrolle und beziehen sich auf das Datum der Produktion. Hinsichtlich Anwendung und Verarbeitung sind Normen, Rechtsvorschriften, Richtlinien und der Stand der Technik zu berücksichtigen. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Technische Änderungen vorbehalten.

Lagerungshinweis: Die Produkte sind original verpackt, vor Sonneneinstrahlung, UV Strahlung und extremen äußeren Einflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Ähnlichem geschützt zu lagern. Während der kalten Jahreszeit vor der Verarbeitung mindestens 12 Stunden frostfrei (+5°C) lagern.

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unserer Produkte erfolgen gemäß ISO 9001.